

กำลังรับแรงดัด THE BENDING STRENGTH

1-บทนำ INTRODUCTION

แผ่นงานแซนดวิช มักจะนำไปใช้กับชิ้นงานขนาดใหญ่ ที่มีการโค้งงอและมีการยึดติดอย่างแข็งแรง

-แผ่นนี้ถ้าพลาสติกปูรับแรงสามารถลดแรงฉีกขาดได้ ถึงแม้ต้องมีการเพิ่มความหนาขึ้นเป็นพิเศษหรือแม้มีการเพิ่มแรงกดดึง
-เมื่อมีการดึงที่ผิวของชิ้นงาน จะเกิดค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงค่าหนึ่งและค่าความแข็งแรงต่อแรงกดอีกค่าหนึ่ง
ซึ่งหมายความว่า มีการเกี่ยวเนื่องถึงค่าแรงต้านทานและค่าความสัมพันธ์ความยืดหยุ่น (Elastic modulus values) ของวัสดุนั้น

-ค่าใช้วัดเหล่านี้ จำต้องถูกพิจารณาในการผลิต แผ่นแซนดวิชและคำนวณได้เมื่อมีการโค้งงอ

- จำนวนค่าการโก่งตัว (Deflexion)
- แรงต้านทานการแตกหักและค่าสัมประสิทธิ์ที่แกนและที่ผิว
- วิธีการวัดดึงทั้งอยู่กับที่และมีการเคลื่อนที่

-ในสองส่วนแรกสามารถคำนวณได้ ส่วนสุดท้ายจะยากที่จะหาได้ โดยใช้วิธีการคำนวณเพียงอย่างเดียว
นอกจากใช้วิธีการการทดลองดึงภายใต้ความเหนียวแล้วจึงจะหาค่านี้ออกมาได้

2-วิธีการคำนวณ CALCULATION

-ค่าความแข็งเบนไป และความคงทนต่อการแตกหักขึ้นกับค่า 2 ค่า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายแบบ
เราอาจพบแผ่นที่มีความแข็งคงรูปมาก (มีการบิดตัวน้อย) แต่มีความคงทนต่อการแตกค่า หรือ ในทางตรงกันข้าม
มีความแข็งน้อย (บิดตัวได้มาก) แต่มีความคงทนต่อการแตกหักสูง

-แผ่นนี้ถ้าพลาสติกปูรับแรงด้วยวัสดุโพลีโพรไพลีน มีค่าสัมประสิทธิ์เหนียวนาประจุไฟฟ้าต่ำ (Low G Coulomb modular) คือ
เหมือนกับแผ่นชนิดที่ 2 ในขนาดความหนาเท่ากัน จะมีความยืดหยุ่นมาก และมีการทนต่อการแตกหักสูง

2.1. การบิดรูป (Deformation)

-ขนาดของแผ่นแซนดวิชที่จะผลิต จะขึ้นกับค่าการบิดตัวที่ต้องการ


และจึงขึ้นกับค่าการทนต่อแรงฉีกขาดที่ต้องการในส่วนแกน และความแข็งของผิว การแตกหักจะเกิดขึ้น
เมื่ออยู่ภายในการบิดตัวมาก ๆ และค่าความปลอดภัยต่อการแตกหักมักจะอยู่ในระดับสูง

-การคำนวณค่าการบิดตัว การโค้งงอ ภายใต้การรับน้ำหนัก ของแผ่นแซนดวิชที่ใช้งานในลักษณะของคาน
สามารถคำนวณได้ในทำนองเดียวกับการคิดเป็นวัสดุรวมกันเป็นชิ้นเดียว
โดยแสดงการคำนวณโดยการประมาณการในขั้นแรกได้ดังนี้

บริษัท นีโอเทค อินสเปคชั่น แอนด์ เคมิคัล จำกัด

350/125 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร (662) 9390841 9390919 แฟกซ์ (662) 9390859 E-mail : neotech@ii-net.com



EI = ค่าสมบัติความยืดหยุ่นของแผ่นบดผว

Gc = สัมประสิทธิ์การฉีกขาดของแกน

P = น้ำหนักบรรทุกทั้งหมด, L = น้ำหนักที่รับไว้, D = ค่าความแข็ง, I = ค่าความหนืด


- การคิดค่าโค้งงอของการบิดตัว

$$y = y_1 + y_2$$

- จาก y_1 เป็นค่าความแข็งที่ผิว

$$y_1 = K_g P L^3 / D$$

และ $D = "E" I \text{ with } "E" f (1 - c^3/h^3)$



E = ค่าสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นของแผ่นปกติ

$$y = y_1$$

$$y_1 = K_g P L^3 / D$$

and $D = EI$

ค่าการบิดเบือน (Deflexion) y_1

โดยทั่วไปจะรับน้ำหนักที่มีค่ามากกว่าน้ำหนักที่รับได้

ในอีกด้านหนึ่งในการคำนวณแรงและน้ำหนักที่รับได้มากขึ้นนั้น

และคือการเพิ่มค่าความแข็งให้มากขึ้น $D = EI$

y_1

และยิ่งไปกว่านั้น

คือ

หรือสัดส่วนของของแรงที่รับได้เป็นลูกบาศก์

จุดที่แบกรับน้ำหนักจะมีความกว้างมาก

การทำค่าการบิดเบือนให้น้อยลง

จากข้อเสนอโดยวิธีการนี้

- เราสามารถเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นที่ผิว E โดยการเปลี่ยนชนิดวัสดุ หรือคือการเพิ่มค่าความหนืด $I = bh^3/12$

โดยการเพิ่มความหนา ซึ่งเป็นวิธีธรรมดาที่สุดของการทำโครงสร้างแซนด์วิช

- y_2 คือค่าแรงฉีกขาดของแกน

$$y_2 = K_s P L / b (c + f) G_c$$

ค่าการบิดเบือน y_2 (คือสัดส่วนของน้ำหนักที่รับ) ปกติจะมีความสำคัญน้อยกว่า

นอกจากว่าค่าน้ำหนักที่รับใกล้เคียงกับค่าที่ต้องรับน้ำหนัก และลักษณะของความแข็งแรงมีความสำคัญ

กราฟ 1 แสดงค่าความสัมพันธ์ต่างๆ ในน้ำหนักต่างๆที่รับได้ที่อาจเป็นไปได้

2.2 ค่าความเค้น STRESSES

ค่าการกดอัด หรือ ค่าการดึงบนผิววัสดุ จะคำนวณได้จากสูตร

$$\sigma_c = 2 M / b \cdot f (h + c)$$

ค่าแรงฉีกขาด ของแกน คำนวณได้จากสูตร

บริษัท นีโอเทค อินสเปคชั่น แอนด์ เคมิคัล จำกัด

350/125 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร (662) 9390841 9390919 แฟกซ์ (662) 9390859 E-mail : neotech@ii-net.com

$$\sigma_s = 2 N/b(c+f)$$

ขณะที่ M และ N คือการโค้งงอในขณะนั้น และค่าความแข็ง

-ควรตรวจสอบว่าค่าความตึงที่คำนวณได้นั้นต่ำกว่าค่าการแตกหักค่าหนึ่ง

โดยการหารด้วยค่าความปลอดภัยที่เพื่อไว้ตามความต้องการ และตามลักษณะการใช้งาน

3. ขณะที่มีการดึง PULLING MODE

สูตรการคำนวณข้างบนนั้นทำให้เข้าใจการคำนวณค่าการบิดเบือนและค่าความตึงในภาวะบรรทุกคงที่ได้มากขึ้น การทดสอบความโค้งงอในขณะวัตถุคงที่ ทำให้แน่ใจได้ว่าการคำนวณถูกต้อง การทดสอบนี้ไม่ได้ยืนยันว่าจะสามารถต้านทานการรับแรงดึงในขณะที่มีการดึงให้วัตถุเคลื่อนที่ ในกรณีหลังนี้ความต้านทานต่อการเกิดความเสียหายของแผ่นแซนด์วิชชนิดต่างๆ จะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

ดั่งที่เห็นข้างต้น แผ่นนิต้าพลาสติกมีค่าสัมประสิทธิ์เหนียวนำประจุไฟฟ้าค่อนข้างต่ำ (Coulomb modulus fairly low) เทียบกับค่าความทนต่อการฉีกขาด หมายความว่ายังคงมีความยืดหยุ่นได้ดี ซึ่งคือการต้านทานต่อการเสียหายได้ดี สรุปได้ว่าการทำแซนด์วิชด้วยแผ่นนิต้าพลาสติก สามารถดูดซับพลังของการบิดงอที่สูงมาก โดยไม่เกิดความเสียหาย

หมายเหตุ 1

แผ่นที่ทนแรงฉีกขาดมักมีลักษณะเหนียวระหว่างผิวและแกนของแผ่น ดังนั้นจึงต้องมีความแข็งแรงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ วิธีที่ดีที่สุดจึงควรทำการทดสอบหาค่านี้ เพื่อหาคุณสมบัติของแผ่นวัสดุนั้น

หมายเหตุ 2

การบิดรูป และการทนต่อแรงฉีกขาดขึ้นกับค่า 2 อย่าง

ความเชื่อมโยงค่าทั้งสองขึ้นกับความสำคัญในการทดลองแบกรับน้ำหนักให้ใกล้เคียงกับการใช้งานในสภาพปกติ ในแผ่นรับน้ำหนักขนาดใหญ่ การทำสอบถึง 40 ครั้งจึงจะเพียงพอ

เอกสารนี้ เป็นเพียงคำแนะนำในการใช้สินค้า จึงไม่สามารถรับรองถึงผลผลิตที่ได้ ลักษณะการทำงานที่เพิ่มเติมขึ้น การใช้งานหรือการเปลี่ยนแปลงไปของสินค้า จึงไม่อยู่ในความควบคุมได้ทั้งหมด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ ที่นำไปตัดแปลงหรือใช้งาน หรือ เปลี่ยนแปลงไป แต่เพียงผู้เดียว

เอกสารนี้ เป็นเพียงคำแนะนำในการใช้สินค้า จึงไม่สามารถรับรองถึงผลการผลิตที่ดีที่สุด ลักษณะการทำงานที่เพิ่มเติมขึ้น การใช้งานหรือการเปลี่ยนแปลงไปของสินค้า จึงอยู่ในความควบคุมได้ทั้งหมด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่นำไปตัดแปลงหรือใช้งาน หรือ เปลี่ยนแปลงไป แต่เพียงผู้เดียว