

邢台金牛玻纤有限责任公司  
XINGTAI JINNIU FIBERGLASS CO.,LTD.  
**玻璃纤维短切原丝毡质量指标**  
**Chopped Strand Mat Product Specification**

产品型号 Products Code : EMC300

项目 Item	检测标准	标准值 Standard Value
等级 Grade	--	A 级 A
单位面积质量平均值 g/m <sup>2</sup> Average of Area Weight	GB/T9914.3-2001	公称值±7% Nominal value ± 7%
碱金属氧化物含量 % R <sub>2</sub> O Content	GB/T1549	≤0.80
含水率 % Moisture Content	GB/T9914.1-2001	≤0.20
可燃物含量 % Loss of Ignition	GB/T9914.2-2001	2.5~4.5
纵、横向强力 N/150mm Longitudinal Cross Strength	GB/T6006.2	≥80
浸润剂类型 Size Type	--	硅烷型 Silane
粘结剂 Binder	--	粉剂 Powder
聚酯层合板弯曲强度 Mpa Laminate Flexural Strength(UP)	GB/T1449	不饱和聚酯树脂: 标准状态≥123 潮湿状态≥103

邢台金牛玻纤有限责任公司  
XINGTAI JINNIU FIBERGLASS CO.,LTD.  
**玻璃纤维短切原丝毡质量指标**  
**Chopped Strand Mat Product Specification**

产品型号 Products Code : EMC450

项目 Item	检测标准	标准值 Standard Value
等级 Grade	--	A 级 A
单位面积质量平均值 g/m <sup>2</sup> Average of Area Weight	GB/T9914.3-2001	公称值±7% Nominal value ± 7%
碱金属氧化物含量 % R <sub>2</sub> O Content	GB/T1549	≤0.80
含水率 % Moisture Content	GB/T9914.1-2001	≤0.20
可燃物含量 % Loss of Ignition	GB/T9914.2-2001	2.0~4.0
纵、横向强力 N/150mm Longitudinal Cross Strength	GB/T6006.2	≥100
浸润剂类型 Size Type	--	硅烷型 Silane
粘结剂 Binder	--	粉剂 Powder
聚酯层合板弯曲强度 Mpa Laminate Flexural Strength(UP)	GB/T1449	不饱和聚酯树脂: 标准状态≥123 潮湿状态≥103

邢台金牛玻纤有限责任公司  
XINGTAI JINNIU FIBERGLASS CO.,LTD.  
**玻璃纤维短切原丝毡质量指标**  
**Chopped Strand Mat Product Specification**

产品型号 Products Code : EMC600

项目 Item	检测标准	标准值 Standard Value
等级 Grade	--	A 级 A
单位面积质量平均值 g/m <sup>2</sup> Average of Area Weight	GB/T9914.3-2001	公称值±7% Nominal value ± 7%
碱金属氧化物含量 % R <sub>2</sub> O Content	GB/T1549	≤0.80
含水率 % Moisture Content	GB/T9914.1-2001	≤0.20
可燃物含量 % Loss of Ignition	GB/T9914.2-2001	1.8~3.8
纵、横向强力 N/150mm Longitudinal Cross Strength	GB/T6006.2	≥150
浸润剂类型 Size Type	--	硅烷型 Silane
粘结剂 Binder	--	粉剂 Powder
聚酯层合板弯曲强度 Mpa Laminate Flexural Strength(UP)	GB/T1449	不饱和聚酯树脂: 标准状态≥123 潮湿状态≥103