

邢台金牛玻纤有限责任公司
XINGTAI JINNIU FIBERGLASS CO.,LTD.

玻璃纤维无捻粗纱布

质量指标

Woven Roving Product Specification

产品型号 Products Code : EWR400

项目 Item	检测标准	标准值 Standard Value
等级 Grade	--	A 级 A
单位面积质量平均值 g/m ² Average of Area Weight	GB/T9914.3-2001	公称值±5% Nominal value ±5%
碱金属氧化物含量 % R ₂ O Content	GB/T1549	≤0.80
含水率 % Moisture Content	GB/T9914.1-2001	≤0.10
可燃物含量 % Loss of Ignition	GB/T9914.2-2001	0.3~0.7
经向强力 N/50mm Warp Strength	GB/T7689.5-2001	≥2500
纬向强力 N/50mm Weft Strength	GB/T7689.5-2001	≥2200
浸润剂类型 Size Type	--	硅烷型 Silane
聚酯层合板弯曲强度 Mpa	GB/T1449-1983	不饱和聚酯树脂: 标准状态≥221 潮湿状态≥202

邢台金牛玻纤有限责任公司
XINGTAI JINNIU FIBERGLASS CO.,LTD.

玻璃纤维无捻粗纱布

质量指标

Woven Roving Product Specification

产品型号 Products Code : EWR600

项目 Item	检测标准	标准值 Standard Value
等级 Grade	--	A 级 A
单位面积质量平均值 g/m ² Average of Area Weight	GB/T9914.3-2001	公称值±5% Nominal value ±5%
碱金属氧化物含量 % R ₂ O Content	GB/T1549	≤0.80
含水率 % Moisture Content	GB/T9914.1-2001	≤0.10
可燃物含量 % Loss of Ignition	GB/T9914.2-2001	0.3~0.7
经向强力 N/50mm Warp Strength	GB/T7689.5-2001	≥4000
纬向强力 N/50mm Weft Strength	GB/T7689.5-2001	≥3850
浸润剂类型 Size Type	--	硅烷型 Silane
聚酯层合板弯曲强度 Mpa	GB/T1449-1983	不饱和聚酯树脂: 标准状态≥221 潮湿状态≥202

邢台金牛玻纤有限责任公司
XINGTAI JINNIU FIBERGLASS CO.,LTD.

玻璃纤维无捻粗纱布

质量指标

Woven Roving Product Specification

产品型号 Products Code : EWR800

项目 Item	检测标准	标准值 Standard Value
等级 Grade	--	A 级 A
单位面积质量平均值 g/m ² Average of Area Weight	GB/T9914.3-2001	公称值±5% Nominal value±5%
碱金属氧化物含量 % R ₂ O Content	GB/T1549	≤0.80
含水率 % Moisture Content	GB/T9914.1-2001	≤0.10
可燃物含量 % Loss of Ignition	GB/T9914.2-2001	0.3~0.7
经向强力 N/50mm Warp Strength	GB/T7689.5-2001	≥4600
纬向强力 N/50mm Weft Strength	GB/T7689.5-2001	≥4400
浸润剂类型 Size Type	--	硅烷型 Silane
聚酯层合板弯曲强度 Mpa	GB/T1449-1983	不饱和聚酯树脂: 标准状态≥221 潮湿状态≥202